



*Golani Comercial Ltda*  
*Materiais Elétricos*

### Chapas Finas à Frio

BITOLA MSG	ESPESURA		PESO	
	mm	pol.	kg/m <sup>2</sup>	kg/pé <sup>2</sup>
16	1,52	0,060	12,206	1,134
17	1,37	0,054	10,985	1,021
18	1,21	0,048	9,765	0,907
19	1,06	0,042	8,544	0,794
20	0,91	0,036	7,324	0,680
<hr/>				
21	0,84	0,033	6,713	0,624
22	0,76	0,030	6,103	0,567
23	0,68	0,027	5,493	0,510
24	0,61	0,024	4,882	0,454
25	0,53	0,021	4,272	0,397
<hr/>				
26	0,46	0,018	3,662	0,340
27	0,42	0,016	3,357	0,312
28	0,38	0,015	3,052	0,284
29	0,34	0,014	2,746	0,255
30	0,31	0,012	2,441	0,227

### Chapas Finas à Quente

BITOLA MSG	ESPESURA		PESO
	mm	pol.	kg/m <sup>2</sup>
3/16	4,76	0,188	37,348
7	4,55	0,179	36,618
8	4,18	0,164	33,566
9	3,80	0,150	30,515
10	3,42	0,135	27,464
11	3,04	0,120	24,412
12	2,66	0,105	21,360
13	2,28	0,090	18,309
14	1,90	0,075	15,258
15	1,71	0,067	13,732
16	1,52	0,060	12,206